

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

09.10.v1

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА HERTALAN® KS96 PRIMER

<b>ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА</b>	HERTALAN® KS96 PRIMER – высококачественная полиуретановая грунтовка, применяющаяся для нанесения на пористые поверхности перед применением клея HERTALAN® KS96, в целях увеличения водонепроницаемости самой поверхности и увеличения прочности адгезии.	
<b>ПОВЕРХНОСТИ</b>	Пористые поверхности, такие как бетон, кирпичная кладка, камень, газобетон, дерево, штукатурка. Поверхность, на которую наносится грунтовка HERTALAN® KS96 PRIMER, должна быть твердой, чистой и сухой.	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Тип продукта	Грунтовочный состав на основе полиуретанов, растворенных в растворителях
	Физическое состояние	Жидкость желтого цвета
	Запах	Растворителя
	Плотность (20 °C)	980 кг/м3.
	Вязкость	50-200 мПа
	Срок годности	6 месяцев в прохладном месте в оригинальной упаковке
<b>РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	Грунтовочный состав HERTALAN® KS96 PRIMER поставляется готовым к применению. Не рекомендуется смешивать или разбавлять HERTALAN® KS96 PRIMER другими продуктами. Грунтовка наносится только в сухую погоду при температуре не менее 5 °C. Поверхность, на которую наносится грунтовочный состав, должна быть чистой, сухой, свободная от грязи и пыли.	
<b>РАСХОД</b>	В зависимости от пористости поверхности 100-250 гр./кв.м.	
<b>ОЧИСТКА</b>	Инструменты, пока грунтовка еще не отвердела, могут быть очищены растворителями. После отвердевания грунтовку можно очистить только механических путем.	
<b>ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕНКИ</b>	Время образования поверхностной пленки зависит от типа поверхности, погодных условий и влажности. При температуре воздуха +25 °C и влажности 50% время образования пленки составляет примерно 60 минут.	

